

ElaProof PRO S brugervejledning

Minimumskrav til en højtrykssprøjte

- ElaProof PRO S kan anvendes med højtrykssprøjte min. med et tryk på 200 bar. Sprøjteydelse min. 6 l/min.
- ElaProof PRO S kan også påføres ved rulning, da dens viskositet er mere flydende end ElaProof Classic H

Forberedelser

- Rengør overfladen for støv, løse tidligere malinger eller belægninger og andre partikler.
- Højtryksspuling anbefales min. 200 bar.
- Sørg for, at samlinger og gennemføringer er tætte med [ElaProof Classic H](#) før sprøjtning!
- Før arbejdet påbegyndes, skal du altid kontrollere overfladebehandlingsmetoden i henhold til overfladematerialet på målområdet. Forsegl lodrette fuger og overflader med ElaProof Classic H. Brug om nødvendigt armeringsdug. Forsegl gennemføringer, revner og samlinger med ElaProof Classic H og ElaProof Base Fabric eller ROOF armeringsdug i henhold til instruktionerne nedenfor.
- Hvis der er tydeligt beskadigede områder eller synlige revner, anbefales det at påføre ElaProof Classic H membranen med pensel/spartel før sprøjtning: 1) rengøring af overfladen, 2) påføring af ElaProof H, 3) installation af armeringsdug i den våde overflade, 4) påføring af ElaProof Classic H som finish oven på armeringsdugen.
- Grund med ElaProof Primer eller ElaProof ROOF Primer, hvis det er nødvendigt. Priming anbefales til porøse materialer som nye eller gamle betonoverflader, mineralit, pudsede overflader og gips. Behandlingen forbedrer ElaProof's vedhæftning til underlaget og forhindrer dannelsen af luftbobler. Luftbobler, der stiger op til overfladen, er ofte et tegn på for lidt priming. ElaProof Primer er velegnet til indendørs og udendørs brug.

Beskyttelse af stedet

- Beskyt området omkring overfladen mod sprøjt.
- Før forseglingsprojektet påbegyndes, anbefales det at kontrollere vejr- og vindforholdene samt vejrudsigten.
- Den færdige ElaProof-membran skal beskyttes mod frost og regn, indtil filmen er tørret. ElaProof PRO S er berøringstør i løbet af 3-4 timer efter påføring (+20°C, RH 45 %, 1,5 l m/m²).

Forberedelse af stedet

- Placér sprøjteudstyret, så det nemt kan vaskes med vand efter sprøjtning.
- Monter blanderen på ElaProof PRO S-tønden, og begynd at blande.

- Hvis produktet ser ud til at være for stift, kan der tilsættes en lille mængde vand (maks. 1 volumen-%), produktet skal være flydende nok til at gå gennem sprøjtepumpen.

Udfyld rapport om stedet (Site Report)

- Under installationen skal der udfyldes en rapport om installationen (Site Report). Producenten kan ikke verificere og være ansvarlig for et stofs ydeevne, hvis dets installationsforhold og installationsmetode ikke er korrekt dokumenteret.

Sprøjtning

- Brug ElaProof PRO S ved temperaturer mellem +10 °C og +40 °C.
- ElaProof skal påføres ved temperaturer over +10°C (luft og overflade) og en relativ luftfugtighed på mindre end 80%.
- Sæt først pumpen under tryk ved hjælp af vand, og flyt derefter slangen til ElaProof-tønden.
- Begynd at påføre ElaProof PRO S på overfladen med et pumpetryk på 150-400 bar.
- Hvis der opstår pauser under påføringen, anbefales det at drukne pumpestolen i en vandspand.
- Produktet kan også bruges på nye betonunderlag med resterende fugt. I dette tilfælde er det maksimale fugtindhold 90% RH målt ved vurderingsdybden A, i henhold til instruktionerne i RT Card 103333 (dette gælder i Finland, tjek venligst dine lokale instruktioner). Betonoverfladen skal være tørrere end vurderingsdybde A på tidspunktet for belægningen. Hvis det er et betonunderlag, der er blevet vådt efterfølgende, fx på grund af regn, skal fugtindholdet være maks. 85% RH i vurderingsdybde A og maks. 75% RH på betonoverfladen. For tætte underlag som metal- og paptage skal de være tørre på tidspunktet for belægningen.

Rengøring af udstyret efter sprøjtning

- Efter sprøjtning flyttes indløbsslangen til en vandtønde, og der sprøjtes med vand, indtil der ikke kommer mere ElaProof ud.
- Udstyret rengøres med en højtryksslange og vaskevæske (fx Pinline).

Bemærk venligst!

- Opbevar ElaProof S ved temperaturer mellem +10°C ... +40°C og beskyttet mod direkte sollys. Produktet må ikke fryse før brug.
- En tørret ElaProof S-membran kan males med elastisk, vandbaseret, åndbar maling. Det anbefales at teste kompatibiliteten mellem ElaProof og en specifik maling på forhånd.
- Flere tekniske oplysninger kan fås på mail@elaproof.dk
- ElaProof S er opført i Nordisk Miljømærknings byggevaredatabase og kan bruges i svanemærkede bygninger.

BuildCare Ltd. og ElaProof Danmark arrangerer malingstræning for medarbejderne hos deres partnere for at sikre en upåklagelig, holdbar membran af høj kvalitet.

Alle de oplysninger, der præsenteres ovenfor, er baseret på forskningsresultater, vores nuværende viden og erfaring. De fjerner ikke ansvaret for brugeren af produktet for at udføre sine egne tests og eksperimenter, så alle faktorer og forhold, der kan påvirke installationen og brugen af produkterne, bør tages i betragtning. Der kan ikke gives garantier vedrørende produktets egenskaber eller egnethed til specifikke formål baseret på disse oplysninger. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, informationer, proportioner, portionsstørrelser, vægte osv. er vejledende. Vi er ikke ansvarlige, hvis produktet bruges i modstrid med instruktionerne her. Det er brugerens ansvar at teste produktets egnethed til brugsformålet. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten af produktet og garanterer, at det vil bestå vores kritiske kvalitetskontrol. Produktinformation opdateres regelmæssigt, dog er det brugerens ansvar at indhente den seneste gyldige produktinformation, som kan findes på www.elaproof.dk. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. © Build Care Oy