Dokument-ID: TDS-EF-TMR-DK
Version: 1.2
Gældende fra: 2026-10-29
Status: Godkendt
Kontrollerede udgave.
Tidligere versioner betragtes som ukontrollerede historiske dokumenter.


TEKNISK DATABLAD

EasyFLEX PIB Tagmembranruller

Højtydende, damptæt tagmembran

BESKRIVELSE

EasyFLEX PIB Tagmembranruller er en fleksibel étlagsløsning til tagdækning fremstillet af polyisobutylen (PIB), som er en ugiftig, damp- og radontæt polymer med fremragende UV-bestandighed. Materialet bevarer sin fleksibilitet ved store temperaturudsving og kan anvendes ved temperaturer fra -60 °C til +80 °C ved spændingsfri montering. Produktet er desuden yderst holdbart – op til 60 år uden efterbehandling. Membranen kan strækkes 100 % i alle retninger og er selvvulkaniserende i overlap ved anvendelse af SabetoFLEX Aktivator Spray.



(Se monteringsvideoen på vores hjemmeside).

Tagmembranen er ekstremt tæt, hvilket forhindrer alger m.m. i at hæfte på produktet. Dokumenteret levetid over og under (hav)vand på mere end 65 år.

Ingen udvaskning af PFAS eller andre giftstoffer til (drikke)vandet. Godkendt til brug i drikkevandstanke. 100 % genanvendelig.

ANVENDELSESOMRÅDER

Højtydende damp- og radontæt membran til tagdækning, undertage, facader og dræn.

PRODUKTFORDELE:

- Fremragende aldringsbestandighed
- Alsidig, bæredygtig og miljøvenlig
- Bevarer sin fleksibilitet ved temperaturer fra -60 °C til +100 °C

Særdeles modstandsdygtig over for:

- Radon
- UV-stråling og ozon
- Vejrpåvirkninger
- Kemikalier
- Syrer og salte
- Vibrationer

TEKNISK DATABLAD

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Egenskab	Værdi
Materiale:	Topfolie af UV-bestandig polyisobutylen (PIB).
Anvendelse:	Til tage oven på beton, isolering, tagpap, træ m.m.
Farve:	Sort
Tykkelse:	1,3 ± 0,18 mm
Standardbredde:	140 mm, 280 mm, 560 mm, 1.120 mm
Standardlængde:	10 m
Maks. længde:	150 m
Vægt:	1,76 kg/m^2
Emballage:	_ i et rør af genbrugspapir, 4 stk. pr. kasse 560 mm: 1 stk. / 1.120 mm: 1 stk. Leveres ikke i kasse
Monteringstemperatur:	-10 °C til +60 °C.
Anvendelsestemperatur:	-60 °C til +80 °C ved spændingsfri montering. Godkendt til montering ved op til 223 °C i 30 minutter.
Samling:	Selvvulkaniserende, min. 20 mm overlap. Overgange til andre produkter kan sammenklæbes med EasyFLEX Universal Spraylim.
Fleksibilitet:	Bøjelig ved lave temperaturer ned til -60 °C
UV-stabilitet:	Mere end 65 år. Topfolie: EN 1297 (18.000 timer). Min. 24 år.
Damptæthed:	µ topfolie DS/EN 1931: 260.000 µ
Opbevaring:	Tørt, ved op til 40 °C
Miljøpåvirkning:	Indeholder ingen miljøskadelige stoffer. Indeholder ingen PFAS eller andre giftstoffer. 100 % genanvendelig.
Brand:	DS/EN 13501-1: BROOF(t1) og BROOF(t2)

ANBEFALINGER

Opbevares køligt og tørt. Undgå direkte sollys.

Rullerne skal opbevares stående i den originale emballage, indtil de skal anvendes.